STANDARDS COMMUNS DU BÉTON BAS CARBONE

Classe de résistance à la compression du béton selon l'EN 206+A2/CN

Empreinte carbone du béton	C8/10 À C16/20	C20/25 À C30/37	C35/45 À C45/55	C50/60 ET PLUS
	ÉMISSIONS INFÉRIEURES À **80 $kgCO_2/m^3$**	ÉMISSIONS INFÉRIEURES À **100 $kgCO_2/m^3$**	ÉMISSIONS INFÉRIEURES À **120 $kgCO_2/m^3$**	ÉMISSIONS INFÉRIEURES À **140 $kgCO_2/m^3$**
100	ÉMISSIONS INFÉRIEURES À **125 $kgCO_2/m^3$**	ÉMISSIONS INFÉRIEURES À **150 $kgCO_2/m^3$**	ÉMISSIONS INFÉRIEURES À **175 $kgCO_2/m^3$**	ÉMISSIONS INFÉRIEURES À **200 $kgCO_2/m^3$**
150	ÉMISSIONS INFÉRIEURES À **160 $kgCO_2/m^3$**	ÉMISSIONS INFÉRIEURES À **200 $kgCO_2/m^3$**	ÉMISSIONS INFÉRIEURES À **240 $kgCO_2/m^3$**	ÉMISSIONS INFÉRIEURES À **280 $kgCO_2/m^3$**
200				
250				
300	CLASSIQUE	CLASSIQUE	CLASSIQUE	CLASSIQUE

Standards EXEGY® : ULTRA BAS CARBONE | TRÈS BAS CARBONE | BAS CARBONE